

Alkrom® RT

Krom Alüminyum Sülfat

Krom içerikli Alüminyum sepileme maddesi olan **Alkrom® RT**, soğuk suda kolayca çözünebilen, krom sepileme ile bağlantılı olarak beyaz deri üretiminde, kromlu derilerin retenajında ve kürk üretiminde kullanılan krom alüminyum kompleksidir.

Alkrom® RT tek başına kullanıldığında hemen hemen beyaz deri verir. Çoğunlukla, alüminyum sepilemede istenmeyen sarılaşmayı önlemek amacı ile katılan krom tabaklama malzemesi, **Alkrom® RT**'nin yapısında bulunmasından dolayı gereksizdir.

Alkrom® RT;

- Mineral tabaklamada, ürün penetrasyon hızını artırır ve derideki tabaklama maddelerinin dağılımını homojen hale getirir.
- Büyükbaş süet, küçükbaş süet giysilik ve kürk süet giysilik derilerde lif yapısının sıklığını düzenleyerek daha düzgün ve sıkı bir cilt verir, böylece boyamanın homojen olmasını sağlayarak iyi yüzey elde edilmesini sağlar.
- Kromlu derilerin retenajında kullanıldığında süet kısımdaki havlanmayı engeller. Derilerin zımpara ve traş haslılığını artırır.
- Kürkte, yün kısmında yeşillenmeye sebep olmadan açık renkli deri elde edilebilir.

TİPİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kromoksit miktarı (Cr ₂ O ₃ %)	:	8,0
Alüminyum miktarı (Al ₂ O ₃ %)	:	10,5

UYGULAMA

Alkrom® RT çözülmeyen toz olarak banyoya ilave edilebilir. Ana tabaklamada %8-10, krom sülfat ile (**Tankrom® AB, Tankrom® SB, Likit Tankrom®**) kombine kullanıldığında %5-6, büyükbaş ve küçükbaş derilerin retenajında traşlı deri ağırlığı üzerinden deri tipi ve traş kalınlığına bağlı olarak %3-4, kürk süet derilerin retenajında ise 2-5 g/l oranlarında **Alkrom® RT** kullanımı tavsiye edilir.

Alüminyum içeren bütün tabaklama maddelerinde olduğu gibi, ana tabaklama ve retenajda, bazifikasyon ve nötralizasyon için gerekli olan alkali miktarı tek başına krom tabaklama ve retenaj için gerekli olandan daha fazladır.

Alkrom® RT ile yapılan ana tabaklamadaki bazifikasyon için, düzenli bir pH artımı sağlamak amacı ile **Kromofix®** kullanımı özellikle tavsiye edilir.

AMBALAJ

25 kg'lık polietilen iç ve polipropilen dış çift torbada ambalajlanmıştır.


DEPOLAMA KOŞULLARI

Serin ve kuru yerlerde depolanmalı, güneş ışığından ve ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Tozun solunmaması ve cilt ile temas etmemesi gerekir. Temas eden yerler bol su ile yıkanmalıdır.

Verilen değerler tipik analiz sonuçlarıdır.



Ürünlerimizle ilgili detaylı bilgileri **Teknik Servis** departmanımızdan alabilirsiniz.

Pazarlama ve Satış: Soda Sanayii A.Ş.

İş Kuleleri Kule-3, Kat:16 34330 / 4. Levent - İstanbul Tel: 0212 350 35 54 - 56

Faks: 0212 350 45 54 - 56 Web: www.sisecam.com / www.sodakrom.com



ŞİSECAM bir TÜRKİYE İŞ BANKASI Kuruluşudur.