

**Resintan®****M**

Kromsintan

**Resintan® M**, yapısında krom ve sentetik malzemeler içeren bir retenaj malzemesidir. Deriye uygulanan kimyasalların kesitte ve yüzeyde homojen dağılımının, kaliteli deri üretimi ile doğrudan ilişkisi vardır. Krom kimyasallarının, kendisinden sonra uygulanan kimyasalların deri içindeki dağılımını önemli ölçüde etkilediği bilinmektedir. Dolayısı ile yüzeyde ve kesitte homojen bir krom dağılımı diğer kimyasalların alımını ve homojen dağılımını artıracaktır.

**Resintan® M**'in deriye katkıları:

- Yüksek kromlama veriminden dolayı atık arıtmanın yükünün azaltılmasını sağlar.
- Yapısında bulunan sintan; deriye verdiği dolgunluk ve yumuşaklıktan taviz vermeden boya sonrası renk açılmalarını aza indirerek, deriye daha canlı bir renk verir.
- Derinin kesitinde ve yüzeyinde düzgün krom dağılımı sağlarken, aynı zamanda deriye bağlı krom komplekslerinin yapısını da düzenleyerek retenaj malzemelerinin dağılımını iyileştirir. Dolayısı ile deride arzu edilen dolgunluk, yumuşaklık, elastikiyet ve düzgün boyanmayı sağlar.
- İçerdiği organik maskeleyiciler ile nötralizasyonda ani pH yükselmelerine karşı emniyetli bir ortam oluşturarak nötralizasyon hatalarını en aza indirir.
- Diğer kimyasalların deri kesitinde ve yüzeyinde düzgün dağılımını sağlayarak parti içi ve partiler arası renk, tutum, dolgunluk ve elastikiyet farklılıklarını ortadan kaldırır.

### TİPİK TEKNİK ÖZELLİĞİ

Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> miktarı (%)	:	11
--	---	----

### UYGULAMA

Her türlü derinin krom retenaj safhasında, 40-45°C'de banyoya; büyükbaş ve küçükbaş derilerde traş ağırlığı üzerinden %2-4, kürk uygulamalarında banyo miktarı üzerinden 4-6 g/l oranlarında bazifikasyona gerek duyulmadan kullanılır.

**Resintan® M**, banyo pH değerini bir miktar yükseltir (giriş pH: 3,9, çıkış pH: 4,2 gibi). 2 saatlik bir sepilemeden sonra banyo boşaltılarak nötralizasyona geçilir. Ana kromlama sonucunda derideki krom oksit miktarının yetersiz olması durumunda, krom retenaj safhasında **Tankrom® FS** veya **Tankrom® F24** ile birlikte kullanılması uygun olacaktır.

**ŞİŞECAM**

## AMBALAJ

25 kg'lık polietilen iç ve polipropilen dış çift torbada ambalajlanmıştır.


## DEPOLAMA KOŞULLARI

Serin ve kuru yerlerde depolanmalı, güneş ışığından ve ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.

## ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Tozun solunmaması ve cilt ile temas etmemesi gerekir. Temas eden yerler bol su ile yıkanmalıdır.

*Verilen değerler tipik analiz sonuçlarıdır.*



Ürünlerimizle ilgili detaylı bilgileri **Teknik Servis** departmanımızdan alabilirsiniz.

**Pazarlama ve Satış: Soda Sanayii A.Ş.**

İş Kuleleri Kule-3, Kat:16 34330 / 4. Levent - İstanbul Tel: 0212 350 35 54 - 56  
Faks: 0212 350 45 54 - 56 Web: [www.sisecam.com](http://www.sisecam.com) / [www.sodakrom.com](http://www.sodakrom.com)



ŞİSECAM bir TÜRKİYE İŞ BANKASI Kuruluşudur.